

KLINKERFOG

Beskrivning av produkt

Cementbaserad och flexibel fogmassa med god vidhäftningsförmåga för fogning av keramiska material samt natursten på alla fasta underlag

Användningsområden

För fogning av keramiska material samt natursten på golv i torra och våta utrymmen med en fogbredd av ca 2-10 mm. Även för användning i utomhusmiljöer. Ej avsedd för simbassänger. Vid användning till andra material kontakta Bostik AB.

Arbetsbeskrivning

Förbehandling Avlägsna fästmassa som har trängt upp till mer än halva fogdjupet. Se till att inget löst material finns på plattorna och i fogarna.

Blandning

Till 5 kg pulver tillsätts ca 1,0 liter vatten. Till 15 kg pulver tillsätts ca 3,0 liter vatten. Blandningen utförs med vispörsedd bormaskin till en klumpfri och homogen massa. Vänta 2-3 minuter och rör om igen. Använd vatten +10°C till +20°C. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. OBS! Kontrollera tillverkningsnummer och använd produkt med samma nummer till hela ytan. Blandad massa bör förbrukas inom ca 2 timmar.

Applicering

Fukta oglaserat material med en svamp före applicering. Fördela fogmassa med gummispäckel diagonalt över plattorna. Undvik att foga i vinklar, hörn och vid rörgenomgångar samt mot andra material.

Drag av överskottet med gummispäcklen. Efter ca 15-30 minuter, eller när fogarna inte klibbar vid beröring, rengöres ytan med ett fuktat skurblock eller en svamp. OBS! Var försiktig vid tvättning av de mörka fogarna. Vid den första tvättningen ska resterna av fogmassan avlägsna från plattorna, målet är inte att få plattorna helt rena. Vid överdriven tvättning lakas pigmentet ur och fogen blir ljus eller flammig. Efter 1-2 timmar när fogen börjat härda kan plattorna rengöras med en andra tvättning. Efter ytterligare ett par timmar kan plattorna torkas av med en torr trasa. Fogarna bör hållas fuktiga i 3 dygn för bästa resultat.

Använd alltid Bostik Silikon Våtrum eller Bygg & Sanitet för mjukfogning i våtutrymmen.

OBSERVERA!

Följ alltid Bostiks anvisningar, förpackningstexter och produktdatablad innan användning av fogmassan. Användaren ska kunna dokumentera att aktuellt produktblad har följts, se www.bostik.se På grund av variationer i underlag och faktorer i omgivningen kan Bostik inte lämna någon garanti mot eventuella kulörskiftningar. Med cementbaserade fogmassor så är flammighet och utfällningar inte att anse som produktfel, utan beror på lokala omständigheter, som temperatur, RF, skillnader i underlag och de keramiska plattornas sugande förmåga, överdosering av blandningsvatten och/eller tvättvatten eller påverkan av vatten stående i fogen för tidigt. För bästa resultat använd så lite vatten som möjligt vid tvättning. Fogen ska inte utsättas

för stående fritt vatten under de tre första dygnen (sju dygn vid fogning utomhus). Efter 7 dagar kan man använda normala rengöringsmedel. Fogmassa som börjat styvna i hinken får inte blandas med ytterligare vatten.

Fukta oglaserade plattor med vatten före fogning (lämna inte fritt vatten i fogarna). Keramikplattor med matt eller porös yta kan lätt missfärgas eftersom de suger åt sig färgpigment från fogbruket. Vid fogning med fogmassa i mörka kulörer måste avtvättningen vara extra noggrann för att undvika missfärgningar av fog och platta. För keramiska plattor där denna effekt befaras, måste en provfogning utföras innan fogningen utförs. På polerad granitkeramik kan färgpigment fastna i mikroporer i plattans yta. Undvik fogning med fogmassa med en kulör som står i kraftig kontrast till plattans kulör (vid osäkerhet bör en provfogning utföras). Vid en eventuell syratvätt ska fogarna alltid vattnas före. Undersök först om plattorna tål en syratvättning. Blanda inte förpackningsstorlekar samt förpackningar från olika produktionstillfällen på samma yta.

Miljö och hälsa

Produkten innehåller cement och är irriterande. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad

Teknisk data

Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand, max 0,5 mm
Fogbredd	ca 2 - 10mm
Avtorkas efter:	15 - 30 minuter vid +18°C
Förbrukas inom	2-3 timmar vid +18°C
Gångbar efter	ca 24 timmar om temperaturen under torktiden är minst +18°C
Åtgång	Beroende av plattstorlek och fogbredd, se separat tabell
.	Ladda ner åtgångstabellen på: Dokumentarkiv/Guider/Åtgångstabeller



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

Färger

Förpackningsstorlekar

Rengöring av verktyg

Lagring

Ljusgrå, grå, mellangrå, grafitgrå, ljusbeige och gråvit

5 kg hink, 15 kg säck

Omedelbart med vatten

ca 12 månader torrt, svaltt och i oöppnad förpackning



De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren att finna den lämpligaste arbetsmetoden och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens arbetsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påta oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.